

ICOPAL Macoflex, YAP 2200, med klisterkant



Icopal Macoflex används som vattenavledande skikt av byggpapp på underlag av trä, under asfälttätskikt eller yttskikt av överläggplattor. (AMA Hus, kap JSC.1)

- Robust
- Lättarbetad
- Tålig mot mekanisk påverkan

Produktdata	Med klisterkant
Artikelnummer	22319
Dimension	15x0,70 m
Vikt per m ²	Ca 2,2 kg
Vikt per rulle	Ca 23 kg
Förpacknings/transportenhet, Engångspall med krympfoliehätta	24 rullar per pall
Transportvikt/transportenhet	Ca 555 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=840 mm

Se prestandadeklaration 060-1010 för ytterligare data,
www.prestandadeklaration.se.

Beskrivning

Macoflex har stomme av polyesterfilt med hög brottöjning och draghållfasthet. Stommen är impregnerad och belagd med oxiderad asfalt. Ytterkanterna är försedda med folieremсор som avlägsnas i samband med läggningen. Man erhåller då asfalt mot asfalt i skarvarna.

Montering och infästning

Vid lutning <4° (5,5 cm/m) stryks spikhuvudena med varmasfalt eller kallasfalt, om inte tätskiktsmattan monteras i direkt anslutning till läggningen av underlagstäckningen.

Vid lutning mindre än 18° (33 cm/m) klistras tvärgående skarvar med Icoklister. Detta rekommenderas också om taktäckningen inte sker i samband med att underlagstäckningen läggs.

Vid varm väderlek kan hopfogning av våderna ske utan att kall- eller varmasfalt används. Vid kylig väderlek skall överläggen värmas försiktigt för att aktivera klisterytorna.

Observera att tätheten hos ett självklistrande förband är starkt beroende av arbetsutförandet och läggningförhållandena. Macoflex kan ligga fritt exponerad för UV-ljus upp till 3 månader.

Vid spikning används varmförzinkade pappspik minst 20x28. Klammer skall ej användas.

Se AMA Hus, JSC1, VU typ 111/112.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras Macoflex minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas.

Övriga upplysningar

Maximalt en rulle per pall kan bestå av två längder. Läggning skall utföras enligt aktuell AMA Hus samt RA Hus.

"BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se".

Tillbehör

För skarvklistring av produkt använd Icopal Icoklister.
Vid takfot används Icopal fotplåt. Fotplåten förbehandlas med Icoflux Primer. Macoflex klistras till fotplåten med Icoklister.
Till genomföringar används takstos.
Takavvattning, beslag & plåtar, se vår hemsida.

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö
E-post: info.se@icopal.com
www.icopal.se

